

FICHA TÉCNICA

AB-10B – Abrillantador metalizante efecto brillo

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Abrillantador metalizante base agua que forma una película protectora de alto brillo, aumentando la resistencia al desgaste y facilitando el mantenimiento posterior de suelos interiores.

2. CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pisos sintéticos en interiores (PVC, vinilo, linóleo sellado, etc.).
- Suelos en oficinas, centros comerciales, edificios públicos y zonas de alto tránsito.
- Superficies donde se requiera un acabado brillante y protector.
- Tratamientos de mantenimiento o renovación estética de superficies previamente protegidas.

3. PROPIEDADES Y VENTAJAS

- ✓ Forma una película protectora continua de alta resistencia al tránsito.
- ✓ Proporciona un acabado de alto brillo que realza la apariencia de la superficie.
- ✓ Mejora la resistencia frente a suciedad, marcas de pisadas y limpiezas frecuentes.
- ✓ Facilita el mantenimiento periódico y la recuperación del brillo mediante abrillantado.
- ✓ Contribuye a prolongar la vida útil de la superficie tratada.
- ✓ Buena nivelación y formación de película uniforme si se aplica correctamente.
- ✓ Compatible con suelos sintéticos sellados y superficies resilientes interiores.
- ✓ Secado controlado que permite aplicaciones profesionales en grandes superficies.

4. DILUCIONES RECOMENDADAS

- **Tratamiento protector:** uso puro
- **Mantenimiento periódico:** dilución 1:1
- **Ajuste de capa:** hasta 1:2

Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas.

5. PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies húmedas, sucias o con restos de productos mal adheridos.
Uso exclusivo en interiores; no apto para exteriores ni zonas con humedad permanente.
Evitar acumulaciones de producto que puedan generar velos o resbaladicidad.
Aplicar siempre en capas finas y uniformes respetando los tiempos de secado.
No aplicar con temperaturas extremas ni bajo corrientes de aire intensas.
Evitar tránsito hasta secado completo para prevenir marcas.

No mezclar con otros productos ni añadir agua.

Realizar prueba previa en zona poco visible para comprobar adherencia y acabado.

Aplicar en zonas ventiladas y mantener el envase bien cerrado.

6. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de restos de productos anteriores. No mezclar ni diluir con otros productos. Se recomienda decapar previamente el pavimento con **DC-2 Decapante alcalino**, aclarar con abundante agua y dejar secar completamente.

Una vez el soporte esté limpio y seco, aplicar **AB-10-B** extendiendo el producto en línea recta y de forma uniforme mediante esponja o aplicador de ceras, evitando siempre movimientos circulares.

Dejar secar entre 30 y 60 minutos aproximadamente. Aplicar una segunda capa repitiendo el proceso y extendiendo el producto en dirección perpendicular a la primera aplicación para asegurar una formación uniforme de película.

Tras el secado completo se obtiene un acabado protector de **alto brillo intenso**, mejorando la resistencia al desgaste y facilitando el mantenimiento.

Para optimizar el brillo y uniformizar la película, puede friccionarse posteriormente con máquina rotativa equipada con pad blanco o beige.

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

Entre **35 y 60 m²/L** según absorción del soporte y espesor aplicado.

8. MEDIOS DE APLICACIÓN Y EPIs

Aplicación:

- Mopa o fregona
- Aplicador de microfibra
- Máquina rotativa para mantenimiento

EPIs recomendados:

En condiciones normales de uso no se requieren EPIs específicos, siendo suficiente el calzado de trabajo habitual.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estado físico: Líquido
- Color: Blanco yeso
- pH (100 %): >7 <8
- Clasificación CLP:

No clasificado como peligroso

- Transporte: No peligroso
- COV: 65,6 g/L (≈ 6,58 % p/p)
- NFPA 704: Salud 0 | Inflamabilidad 1 | Reactividad 0

10. ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 35 °C en envase original cerrado, en lugar seco y ventilado, evitando calor, radiaciones y contacto con alimentos.

11. PRESENTACIONES

5 L (estándar Jerrycan)

500 ml, 2 L, 20 L, 200 L y BIC 1000 L

12. CONTENIDO EN SÓLIDOS

Contenido estimado en sólidos totales: $\approx 30-35\%$ p/p

13. OBSERVACIONES

El producto no presenta peligros relevantes en condiciones normales de uso y manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños.