

FICHA TÉCNICA

AB-3 – Cera líquida concentrada para pisos de madera barnizados

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cera líquida concentrada formulada para el mantenimiento, protección y mejora del aspecto de pisos de madera barnizados, generando una película protectora continua que aporta brillo, reduce la adherencia de suciedad y facilita la limpieza posterior.

2. CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pisos de madera barnizada en viviendas, oficinas y locales comerciales.
- Parquets y tarimas selladas con barnices poliuretánicos, acrílicos o similares.
- Suelos de madera en hoteles, salas de reuniones, despachos y zonas de tránsito moderado.
- Mantenimiento periódico de superficies de madera barnizada para recuperación de brillo.
- Protección superficial de barnices en pisos nuevos o recientemente restaurados.

3. PROPIEDADES Y VENTAJAS

- ✓ Proporciona una película protectora que mejora la resistencia al desgaste por tránsito.
- ✓ Aumenta el brillo y realza el aspecto del barniz existente sin alterar el tono natural de la madera.
- ✓ Mejora la resistencia frente a manchas domésticas y suciedad habitual.
- ✓ Facilita el mantenimiento periódico y reduce la adherencia del polvo.
- ✓ Contribuye a prolongar la vida útil del barniz protector.
- ✓ Permite regular el nivel de brillo mediante aplicación de capas adicionales y abrillantado.
- ✓ Secado rápido y fácil aplicación.
- ✓ Producto concentrado de alto rendimiento, optimizando consumo por m².

4. DILUCIONES RECOMENDADAS (PRÁCTICAS COMERCIALES)

- **Protección y mantenimiento:** uso puro
- **Mantenimiento ligero:** diluir 1:2 – 1:3
- **Limpieza-mantenimiento:** hasta 1:5

Siempre aplicar sobre superficies limpias y secas.

5. PRECAUCIONES

Uso exclusivo sobre madera barnizada en buen estado.

No aplicar sobre madera sin tratar, encerada previamente o con barniz deteriorado.

No utilizar en exteriores ni en zonas expuestas a humedad permanente o agua estancada.

Evitar acumulaciones de producto, ya que pueden generar resbaladizidad o marcas.

No aplicar sobre superficies calientes, bajo radiación solar directa o con temperaturas extremas.

No mezclar con detergentes, ceras de distinta naturaleza u otros productos químicos.

Evitar tránsito hasta secado completo para prevenir huellas o pérdida de uniformidad.

Realizar prueba previa en zona poco visible para verificar compatibilidad y acabado.

6. MODO DE EMPLEO

El soporte debe ser madera barnizada en buen estado. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasas, restos de ceras anteriores mal adheridas u otros residuos. No aplicar sobre madera sin barnizar ni sobre barnices deteriorados.

PASO 1 A MANO:

Aplicar el producto uniformemente mediante mopa, fregona o aplicador de microfibra, formando una capa fina y homogénea sin acumulaciones. Dejar secar completamente cada capa (aprox. 20–40 minutos según temperatura y ventilación).

PASO 2 CON MÁQUINA:

Una vez seca la capa, trabajar la superficie con máquina abrillantadora equipada con disco blanco para abrillantado estándar o disco rojo para incrementar el nivel de brillo. Realizar pasadas cruzadas y uniformes hasta obtener el acabado deseado.

Si se requiere mayor protección o brillo, aplicar una segunda capa repitiendo el proceso. Para mantenimiento, abrillantar periódicamente en seco con la máquina, sin añadir producto.

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

Entre **35 y 55 m²/L** según absorción del soporte y espesor aplicado.

8. MEDIOS DE APLICACIÓN Y EPIs

Aplicación:

- Mopa o fregona
- Aplicador de microfibra
- Máquina rotativa para abrillantado opcional

EPIs recomendados:

- Calzado de trabajo
- Guantes en uso intensivo

Según FDS, en condiciones normales no son necesarios EPIs adicionales.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estado físico: Líquido
- Color: Blanco yeso
- pH (100 %): ≈ 8
- Clasificación CLP: No clasificado como peligroso
- COV: 0 %

10. ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 35 °C en envase original cerrado, en lugar seco y ventilado, evitando calor y contacto con alimentos.

11. PRESENTACIONES

5 L (estándar Jerrycan)

500 ml, 2 L, 20 L, 200 L y BIC 1000 L

12. CONTENIDO EN SÓLIDOS

Contenido estimado en sólidos totales: **≈ 20 % p/p**

13. OBSERVACIONES

Producto destinado a mantenimiento periódico de madera barnizada. No sustituye tratamientos estructurales del soporte ni reparaciones del barniz.