

FICHA TÉCNICA

CR-14 – Cristalizador Antideslizante para mármol y terrazo

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CR-14 es un cristalizador líquido formulado para el tratamiento profesional de mármol y terrazo con efecto antideslizante controlado. Combina reacción cristalizadora superficial, mejorando la adherencia sin perder brillo técnico y sin exceder el límite de resbalabilidad establecido por la normativa vigente.

Producto diseñado para pavimentos donde se requiere equilibrio entre brillo y seguridad al tránsito. Especialmente indicado para áreas públicas y edificios oficiales donde se exige el estricto cumplimiento de esta norma.

2. USOS PRINCIPALES: Mármol interior, Terrazo, Travertino y Piedra caliza

Especialmente indicado para:

- Zonas húmedas
- Entradas y accesos
- Escaleras
- Centros comerciales
- Hoteles y edificios públicos

3. PROPIEDADES Y VENTAJAS

- ✓ Proporciona **cristalización químico-mecánica controlada**, manteniendo el brillo sin generar superficie excesivamente pulida.
- ✓ Formulación diseñada para **incrementar el coeficiente de fricción**, mejorando el comportamiento antideslizante del pavimento.
- ✓ Mantiene la **resistencia al desgaste y al tránsito**, propia de los sistemas de cristalización.
- ✓ Reduce la porosidad superficial y mejora la uniformidad del acabado.
- ✓ Compatible con programas de mantenimiento periódico sin alterar significativamente la estética del mármol o terrazo.
- ✓ Permite equilibrar **brillo y seguridad**, especialmente en zonas de tránsito frecuente.

4. RENDIMIENTO APROXIMADO

Consumo estimado: **25–35 m²/L** / Variable según absorción del suelo y técnica de aplicación.

5. LIMITACIONES DE USO: ⚠ Producto ácido reactivo ⚠

5.1. MATERIALES CONTRAINDICADOS

- **Metales y aleaciones sensibles a ácidos/fluoruros:** aluminio (y anodizado), zinc/galvanizado, hierro/acero al carbono, cobre/latón/bronce, cromados y superficies metálicas decorativas (riesgo de corrosión/ataque químico).
- **Vidrio, espejos, cerámica/porcelánico vitrificado y esmaltados:** posible **mateado/ataque superficial** por la combinación de acidez y presencia de fluorosilicato.
- **Superficies pintadas o barnizadas** (incl. lacados y algunos sintéticos): riesgo de decoloración o pérdida de brillo.
- **Juntas sensibles** (cementosas o con carga calcárea sin protección): el producto es fuertemente ácido; evitar acumulaciones y contacto prolongado.

5.2. INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS

- **Productos alcalinos** (amoníacos, sosa, carbonatos, limpiadores alcalinos fuertes): neutralización violenta, pérdida de eficacia y posibles precipitados/sales.
- **Hipoclorito/lejía y oxidantes clorados:** **no mezclar** (riesgo de desprendimiento de gases irritantes/tóxicos y reacciones peligrosas).

- **Detergentes aniónicos/jabones:** los **amonios cuaternarios** pueden inactivarse o precipitar con aniónicos, reduciendo eficacia y dejando residuos.
- **Otros ácidos fuertes o desincrustantes:** no combinar; puede alterar la reacción de cristalización y aumentar agresividad sobre el soporte.

6. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar **limpia, seca y libre de ceras, grasas o restos de tratamientos anteriores.**

Agitar el envase antes de usar. **No diluir ni mezclar con otros productos.**

No aplicar sobre superficies metálicas (puede provocar corrosión).

Verter una pequeña cantidad de producto sobre una superficie aproximada de **2 m².**

Extender uniformemente mediante **máquina abrillantadora equipada con lana de acero**, trabajando el producto hasta su **completo secado por fricción.**

Continuar el proceso por **áreas sucesivas de aproximadamente 2 m²**, hasta cubrir totalmente la superficie a tratar.

En caso necesario, repetir la aplicación hasta alcanzar el nivel de brillo y cristalización deseado.

8. MEDIOS DE APLICACIÓN Y EPIS

Aplicación: Máquina rotativa y Lana de acero

EPIs obligatorios:

- Máscara filtrante tipo A2 (EN 136 / 140 / 405)
- Guantes químicos PVC $\geq 0,35$ mm (EN 374)
- Gafas de protección integral (EN 166)
- Ropa de protección
- Calzado profesional

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico: Líquido

Color: Verde

pH (100 %): $>2 <3$

Clasificación CLP : Acute Tox. 4 – H302 / Eye Dam. 1 – H318 / Aquatic Chronic 3 – H412

COV (p/p): 0,213 %

Contenido COV: 2,707 g/L

NFPA 704 : Salud 3 | Inflamabilidad 0 | Reactividad 0

Transporte: No es peligroso

12. CONTENIDO EN SÓLIDOS

≈ 31 % p/p

13. ENVASADO

5 L (estándar Jerrycan)

500 ml, 2 L, 20 L, 200 L y BIC 1000 L

14. OBSERVACIONES

✗ No usar en granito o porcelánico.

⚠ No aplicar sobre superficies metálicas (provoca corrosión). Producto destinado exclusivamente a uso profesional.